



# GEOCELDAS AVILTO

Tel: +52-3310231681

## Test Report Informe de prueba

Test Name Nombre de la prueba	Geocell Performance Test Prueba de rendimiento de geoceldas			
Sample Name Nombre de la muestra	Geocell Geocelda	Production Equipment Equipo de producción	Geocell machine line Línea de máquinas de geoceldas	
Specification Especificación	50-712	Production Workshop Taller de producción	Geocell Workshop Taller de geoceldas	
Sample Head Encargado de la muestra	Chen Jing	Production Team Producción Equipo	Team A Equipo A	
Testing Standard Estándar de prueba	GB/T 19274-2003	Testing Equipment Equipo de prueba	Electronic universal testing machine Máquina de ensayo universal electrónica	
Testing Items And Results Pruebas Elementos y resultados	Items Elementos		Test Result Resultado de la prueba	Evaluation Evaluación
	Color Color		Black Negro	Qualified Calificada
	Height, mm Altura, mm		50	Qualified Calificada
	Welding Distance, mm Distancia de soldadura, mm		712	Qualified Calificada
	Tensile strength of welded joint, N/cm Resistencia a la tracción de la junta soldada, N/cm		≥100	Qualified Calificada
	Tensile yield strength of geocell Plate, Mpa Resistencia a la tracción de la placa de geocelda, MPa		≥180	Qualified Calificada
	Tensile strength of the joint between geocell, N/cm Resistencia a la tracción de la unión entre las geoceldas, N/cm		Edge of geocell plate Borde de la placa de geoceldas	≥100
		Middle of geocell plate Centro de la placa de geoceldas	≥90	Qualified Calificada
Test conditions Condiciones de prueba	Temperature: 20°C Humidity: 50% Temperatura: 20°C Humedad: 50%			
Remarks Observaciones	Smooth, uniform, no defects this test report is only responsible for the sample Liso, uniforme, sin defectos. Este informe de prueba solo es responsable de la muestra.			

Reviewer: Wng Xiaoli

Main Tester / Li Cheng

December 16, 2025